



# Den Braven Sealants

## Technický list 07.80 Odstraňovač silikonu

**Výrobek** Jednosložková tixotropní pasta chemicky odstraňující zbytky vytvrzeného silikonového tmelu.

**Vlastnosti**

- ▣ Okamžitě použitelná;
- ▣ Odstraňuje vytvrzený i nevytvrzený silikon z různých podkladů;
- ▣ Neobsahuje žádné aromáty;

**Použití**

- Odstranění silikonu z podkladů jako dřevo, zdivo, beton, keramiky, skla, kámen, kovy, plasty apod.;
- Odstranění zabarvení přírodního kamene silikonovým tmelem;

**Balení** Dóza 100 ml s nanášecím štětečkem  
**Barva** Bílá až béžová

### Technické údaje

Konzistence	g/ml	tixotropní pasta	
Tepelná odolnost	°C	- 15	(při přepravě)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +35	
Doba působení	min	5 – 15	(při minimálním zbytkovém filmu a 23°C / 55% rel. vlhk.)
	hod	4	(při tloušťce 1 mm a 23°C / 55% rel. vlhk.)
	hod	5 – 7	(při tloušťce 2 mm a 23°C / 55% rel. vlhk.)
	hod	12	(při tloušťce 5 mm a 23°C / 55% rel. vlhk.)
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +5°C do +25°C)

**Omezení** Mimo jiné není vhodné pro použití na nylon a textil.

**Podklad** Doporučujeme původní tmelovou vrstvu odstranit v maximální možné míře.

**Pokyny** Odstraňovač nanášíme na silikon pomocí aplikačního štětečku. Dle potřeby proces možno opakovat.

**Čištění** Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

**Bezpečnost** Viz «Bezpečnostní list 07.80».

**Aktualizace** Aktualizováno dne: 19.06.2008

Vyhotoveno dne: 28.01.2002

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz